



## Werkstoff-Datenblatt Material Data Sheet

### PTFE / Bronze Nr. : PT 00 98 07

Farbe / Colour: hellgrün, braune Oberfläche / light green, brown surface

<b>Eigenschaften</b> <b>Properties</b>	<b>Prüfvorschrift</b> <b>Testing Method</b>	<b>Prüfparameter</b> <b>Testing Parameter</b>	<b>Wert</b> <b>Value</b>	<b>Einheiten</b> <b>Units</b>
Zugfestigkeit Tensile strength	ASTM D 638	—	25	N/mm <sup>2</sup>
Bruchdehnung Ultimate elongation	ASTM D 638	—	300	%
Kugeldruckhärte Ball indentation	DIN 53 456	—	28	N/mm <sup>2</sup>
Dichte Specific Gravity	ASTM D 792	—	3.05	g/cm <sup>3</sup>

Version vom / Date of issue: 30.03.01  
Revision: 10.02.05; 29.10.07

Die im Datenblatt dargestellten Ergebnisse sind an Normprobekörpern nach genormten Prüfverfahren ermittelt worden. Vergleiche mit Ergebnissen an fertigen Produkten, z.B. an O-Ringen, führen durch Unterschiede in Geometrie und Fertigungsverfahren zu abweichenden Ergebnissen, die jedoch nicht im Widerspruch zu den Datenblattwerten stehen müssen. Es obliegt dem Anwender, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich für den Anwendungszweck eignet.

The results displayed in this data sheet were obtained on standard test specimens following standard test procedures. Comparisons with results obtained on finished products, e.g. O-Rings, could lead to other results due to differences in geometry and manufacturing processes. These other results do therefore not automatically contravene the data of this sheet. The evaluation of parts prior to their use in order to ensure their suitability for the intended application is subject to the end user's responsibility.